

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



EPIFANIO CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

Nº **ECA/SM10-01**

Rev: 01

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO									
LADRILLO SEMIMACIZO DE 10									
CL-P-I-10,0-950 (D1)-235x110x100-A-L0,35-N1800 (D1)-G3-FR50-B0,15-S0-RFA1									
2. USO PREVISTO		Pieza tipo P con uso previsto en elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente a fuego; fábricas estructurales sustentantes y junta de mortero corriente.							
3. DATOS DEL FABRICANTE		EPIFANIO CAMPO, S.L. Albixoi - 15685 Mesía (A Coruña)							
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN		2+							
5.	NORMA ARMONIZADA	EN 771-1:2011 + A1:2015							
	ORGANISMO NOTIFICADO	AENOR 0099/CPR/A73/0020							
6. PRESTACIONES DECLARADAS									
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES							
CONFIGURACIÓN	Forma y características <i>(dimensiones en mm)</i>								
	Grupo		G3						
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones		0						
	Piezas fisuradas		≤ 2						
	Piezas desconchadas		≤ 1 (dimensión media ≤15mm)						
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)	Dimensiones declaradas		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Largo</th> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">235</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </table>	Largo	Ancho	Alto	235	110	100
	Largo	Ancho	Alto						
	235	110	100						
	Tolerancia (T1)		±6 ±4 ±4						
Recorrido (R1)		±9 ±6 ±6							
ESPESOR DE PARED (mm)	Pared interior		≥ 3						
	Pared exterior		≥ 5						
PLANEIDAD DE LAS CARAS (mm)	todas las diagonales (mm)		≤ 4						
SUCCIÓN (kg/m²min)		NPD							
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. I) (N/mm²) <i>Cara de apoyo: tabla</i>	Media		≥ 10,0						
	Normalizada característica								
DENSIDAD (kg/m³) Tolerancia D1 (±10%)	Aparente		950						
	Absoluta		1.800						
PORCENTAJE DE HUECOS (%) Tolerancia D1 (±10%)		50							
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		≤ 1,0							
PROPIEDADES TÉRMICAS <i>Valores tabulados en el Catálogo de Elementos Constructivos</i>	λ_{pieza} (W/mK)		0,35						
	R_{fábrica} (m²K/W)		½ pie: 0,23 1 pie: 0,47						
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) Valor tabulado		5/10							
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		S0							
ABSORCIÓN DE AGUA		NPD							
REACCIÓN AL FUEGO	% Materia orgánica ≤ 1%		CLASE A1						
ADHERENCIA (N/mm²) Con morteros de uso general y ligeros		0,15 N/mm ²							
OBSERVACIONES: Nomenclatura abreviada: SM10 Existe la variedad con caras lisas									

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	 FIRMA
Mesía (A Coruña), a 25 de Enero de 2022	D. Diego López González Director de Operaciones	