



PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE


PC-BQ 40X20-072013

Nº revisión: 02



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
06
PC-BQ 40X20-072013

BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X20



390X190X192

Dimensiones de fabricación:

400x200x200 (390x190x192)

Categoría II

Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)

Calidades: Carvosta Liso

| CARACTERISTICAS ESENCIALES | | Método de ensayo | Prestaciones |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Tolerancias dimensionales clase D2 | | 772-16 | clase D1 |
| Espesor mínimo de paredes exteriores (mm) | | 772-16 | 21 |
| Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos: | | EN 771-3 | |
| El volumen del cajeadado es inferior al 20% del volumen total del bloque. | | EN 771-3 | |
| Determinación de la densidad (Kg/m ³) | Densidad absoluta seca | EN 772-13 | 2.000 ±10% |
| | Densidad aparente seca | | 1.275 ±10% |
| Resistencia a compresión (N/mm ²) | Media | EN 772-1 | |
| | Normalizada | | ≥5 |
| Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm ²) | Morteros uso corriente-ligeros | EN-998-2 Anexo C | 0,15 |
| | Mortero capas y juntas finas | | 0,30 |
| Absorción de agua por capilaridad (g/m ² s) | | EN 772-11 | NO SERÁ EXPUESTO |
| Reacción al fuego | | | A1 |
| Resistencia al fuego (muro sin revestir) | | | REI 120 |
| Coeficiente de difusión del vapor de agua | | EN 1745 | 5/15 |
| Apariencia visual - SIN | | | FISURAS |
| | | | COQUERAS |
| | | | DESCONCHADOS |
| | | | DESPORTILLAMIENTOS |

| | |
|-----------------------------|--|
| FECHA: 27/11/2015 | |
| APROBADO POR: | ELABORADO POR: |
| | |
| D. Camilo Rodiño Gerente | José M. Moldes Responsable de Calidad |

| | |
|--|---|
| PRETENSADOS CAMPO, S.L. Fianteira, s/n 36990 Sanxenxo (Pontevedra) | Teléfono: 986 74 58 76 Fax: 986 74 58 81 |
|--|---|