

PERMEABILIDAD (UNE-EN 539-1:2007 Apdo. 6)
MÉTODO 2

RESULTADO:	Fecha inicio: 7-2-22	Fecha fin: 22-2-22																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 15%;">REFERENCIA TEJA</th> <th>140-17</th> <th>140-18</th> <th>140-19</th> <th>140-20</th> <th>140-21</th> <th>140-22</th> <th>140-23</th> <th>140-24</th> <th>140-25</th> <th>140-26</th> </tr> <tr> <td>TIEMPO CAÍDA 1ª GOTTA (h) ≥</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>COEF. PERMEABILIDAD</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>	REFERENCIA TEJA	140-17	140-18	140-19	140-20	140-21	140-22	140-23	140-24	140-25	140-26	TIEMPO CAÍDA 1ª GOTTA (h) ≥	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	COEF. PERMEABILIDAD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
REFERENCIA TEJA	140-17	140-18	140-19	140-20	140-21	140-22	140-23	140-24	140-25	140-26																									
TIEMPO CAÍDA 1ª GOTTA (h) ≥	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00																									
COEF. PERMEABILIDAD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 70%;">TIEMPO MEDIO HASTA LA CAÍDA DE LA PRIMERA GOTTA (h) ≥</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DEL TIEMPO MEDIO</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD MÁXIMO</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD GARANTIZADO POR EL FABRICANTE⁽¹⁾</td> <td>≤0,01</td> </tr> </table>	TIEMPO MEDIO HASTA LA CAÍDA DE LA PRIMERA GOTTA (h) ≥	20,00	COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DEL TIEMPO MEDIO	0,000	COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD MÁXIMO	0,000	COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD GARANTIZADO POR EL FABRICANTE ⁽¹⁾	≤0,01																											
TIEMPO MEDIO HASTA LA CAÍDA DE LA PRIMERA GOTTA (h) ≥	20,00																																		
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DEL TIEMPO MEDIO	0,000																																		
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD MÁXIMO	0,000																																		
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD GARANTIZADO POR EL FABRICANTE ⁽¹⁾	≤0,01																																		
<p>CLASIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CATEGORÍA 1</div> <p>ESPECIFICACIONES (UNE-EN 1304:2020 Apdo. 4.4.1):</p> <p>CATEGORÍA 1: El valor medio del coeficiente de permeabilidad debe ser inferior o igual a 0,8 y todos los resultados individuales deben ser inferiores o iguales a 0,85.</p> <p>CATEGORÍA 2: El valor medio del coeficiente de permeabilidad debe ser inferior o igual a 0,925 y todos los resultados individuales deben ser inferiores o iguales a 0,95.</p>																																			

OBSERVACIONES:

Madrid, a 18 de Marzo de 2022




El Jefe del Área
Raquel Martín Crespo

Se encuentra a disposición del cliente el cálculo de la incertidumbre del ensayo.
Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.
No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.